

Разработанный шаблон имеет практическую ценность, поскольку может существенно упростить наполнение содержимым сайта системы дистанционного обучения УО «ВГТУ», и ускорить перемещение содержимого базы тестовых вопросов из системы Examenator во внедряемую в учебный процесс УО «ВГТУ» LMS Moodle.

Список использованных источников

1. Moodle. Community driven, globally supported. URL <https://moodle.org/>
2. Advanced Distributed Learning (ADL), Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) 2004 2nd Edition Overview, 2004.
3. В.А. Богомолов Обзор бесплатных систем управления обучением Educational Technology & Society 10(3) 2007 ISSN 1436-4522 URL [http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10\\_i3/html/9\\_bogomolov.htm](http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/html/9_bogomolov.htm)

УДК 535.375.51

## ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ ТУЛИЯ

Янукович А.В.<sup>1</sup>, студ., Фомичева Л.А.<sup>2</sup>, к.ф.-м.н., доц.,  
Корниенко А.А.<sup>3</sup>, д.ф.-м.н., проф., Прусова И.В.<sup>4</sup>, к.ф.-м.н., доц.

<sup>1</sup>Витебский государственный университет им. П.М.Машерова,  
г. Витебск, Республика Беларусь

<sup>2</sup>Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  
г. Минск, Республика Беларусь

<sup>3</sup>Витебский государственный технологический университет,  
г. Витебск, Республика Беларусь

<sup>4</sup>Белорусский национальный технический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь

Реферат. Выполнен сравнительный анализ применимости теории Джадда-Офельта, модифицированной теории Джадда-Офельта, приближения промежуточного конфигурационного взаимодействия для описания интенсивности полос поглощения иона туния в теллуридном стекле. Установлено, что наилучшее и непротиворечивое описание достигается в приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия.

Ключевые слова: Tm<sup>3+</sup>, теллуридные стекла, Джадд-Офельт, конфигурационное взаимодействие

В качестве объекта исследования выбраны теллуритные стекла TeO<sub>2</sub>–Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–ZnO–Li<sub>2</sub>O–Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, активированные ионами Tm<sup>3+</sup>/Yb<sup>3+</sup>. Они широко применяются для изучения ап-конверсионной люминесценции, создания цветных дисплеев, температурных сенсоров и ап-конверсионных лазеров. Для успешного протекания процессов ап-конверсии необходимо выполнение целого ряда условий: наличие резонансного перехода с излучением диодного лазера, метастабильных уровней, каналов генерации с требуемой длиной волны излучения. Понимание природы ап-конверсионных процессов и осознанное их применение для конструирования лазерных устройств возможно только при выполнении детальных теоретических расчетов абсорбционных и люминесцентных характеристик. Часто в перспективных ап-конверсионных материалах сильное влияние на спектроскопические характеристики оказывают возбужденные конфигурации. По этой причине теория Джадда-Офельта, которую обычно применяю для теоретического анализа, иногда не обеспечивает необходимой точности описания. В связи с этим в данной работе выполнен сравнительный анализ применимости различных вариантов теории интенсивностей для описания спектроскопических характеристик иона туния в теллуридном стекле.

Межмультиплетные электрические дипольные переходы характеризуют силами осцилляторов

$$f_{JJ'} = \frac{8\pi^2 mc\sigma}{3(2J+1)he^2} \frac{(n^2 + 2)^2}{9n} S_{JJ'}^{ED}, \quad (1)$$

где  $e$  - заряд электрона,  $n$  - показатель преломления среды,  $\sigma$  – среднее волновое число в  $\text{см}^{-1}$ ,  $m$  - масса электрона,  $c$  - скорость света,  $h$  – постоянная планка,  $S_{JJ'}^{ed}$  – сила линии электрического дипольного перехода, которая в теории Джадда-Офельта [1,2] (D-O) вычисляется по формуле

$$S_{JJ'}^{ED} = e^2 \sum_{k=2,4,6} \Omega_k \left\langle \gamma J \left| U^k \right| \gamma' J' \right\rangle^2, \quad (2)$$

где  $\Omega_k$  – параметры интенсивности,  $\left\langle \gamma J \left| U^k \right| \gamma' J' \right\rangle$  – приведенные матричные элементы единичного тензора  $U^k$ .

Более детально влияние возбужденных конфигураций учитывается в приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия (ICI) [3]

$$S_{JJ'}^{ed} = e^2 \sum_{k=2,4,6} \underbrace{\Omega_k \left[ 1 + 2R_k (E_J + E_{J'} - 2E_f^0) \right]}_{\hat{\Omega}_k} \left\langle \gamma J \left| U^k \right| \gamma' J' \right\rangle^2. \quad (3)$$

Здесь  $R_k$  – параметры, обусловленные конфигурационным взаимодействием. В этом приближении параметры  $\hat{\Omega}_k$  зависят по линейному закону от энергии  $E_J$  и  $E_{J'}$  мультиплетов, включенных в переход.

Часто для описания экспериментальных данных используется упрощенный вариант формулы (3), который называют модифицированной теорией Джадда-Офельта [4] (M-D-O)

$$S_{JJ'}^{ED} = e^2 \sum_{k=2,4,6} \Omega_k \left[ 1 + 2\alpha (E_J + E_{J'} - 2E_f^0) \right] \left\langle \gamma J \left| U^k \right| \gamma' J' \right\rangle^2. \quad (4)$$

В этом случае четыре варьируемых параметра  $\Omega_2, \Omega_4, \Omega_6, \alpha$ .

Результаты описания по формулам (1)–(4) представлены в таблице 1.

Из результатов таблицы следует, что теория Джадда-Офельта не применима для описания интенсивностей полос поглощения иона туния в теллуридном стекле. Дело в том, что оптимальное значение  $\Omega_4 = -0,712 \cdot 10^{-20} \text{ см}^2 < 0$ , а параметры интенсивности должны быть не отрицательными. Эта ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что мультиплет  ${}^1G_4$  расположен близко к возбужденной конфигурации с переносом заряда. И из-за специфики пространственного распределения электронной плотности происходит сильное взаимодействие мультиплета  ${}^1G_4$  с этой конфигурацией. В теории Джадда-Офельта конфигурационное взаимодействие не учитывается.

Противоречий не появляется в случае применения модифицированной теории Джадда-Офельта и приближения промежуточного конфигурационного взаимодействия. Однако в модифицированной теории Джадда-Офельта остается все еще большое отличие вычисленного значения силы осциллятора для перехода  ${}^3H_6 \rightarrow {}^1G_4$  от экспериментального. Наилучшее и непротиворечивое описание достигается в приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия.

Таким образом в данной работе выполнен сравнительный анализ применимости теории Джадда-Офельта, модифицированной теории Джадда-Офельта, приближения промежуточного конфигурационного взаимодействия для описания интенсивности полос поглощения иона туния в теллуридном стекле. В теории Джадда-Офельта параметр  $\Omega_4$  принимает отрицательное значение, что противоречит микроскопическим представлениям. Наилучшее и непротиворечивое описание достигается в приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия.

Таблица 1 - Экспериментальные [5] и вычисленные силы осцилляторов абсорбционных переходов иона Tm<sup>3+</sup> приближении ICI (3), модифицированной теории Джадда-Офельта (4) и стандартной теории D-O (2)

Переход $^3H_6 \rightarrow ^{2S+1}L_J$	$E_J, \text{ см}^{-1}$	$f_{\text{expt}} \times 10^6$ [5]	$f_{\text{calc}} \times 10^6$		
			D-O (2)	M-D-O (4)	ICI (3)
$^3F_4$	5730	6.94	7.854	7.763	7.143
$^3H_5$	8340	7.35	6.268	5.870	6.402
$^3H_4$	12590	13.01	13.065	13.142	13.206
$^3F_3 + ^3F_2$	14310	12.20	12.493	12.549	12.467
$^1G_4$	21190	4.39	2.429	3.195	4.088
Параметры					
$\Omega_2 \times 10^{20}, \text{ см}^2$			12.956	19.529	19.152
$\Omega_4 \times 10^{20}, \text{ см}^2$			-0.712	0.249	8.860
$\Omega_6 \times 10^{20}, \text{ см}^2$			4.550	6.010	1.150
$\alpha \times 10^4, \text{ см}$				0.060	
$R_2 \times 10^4, \text{ см}$					0.058
$R_4 \times 10^4, \text{ см}$					0.174
$R_6 \times 10^4, \text{ см}$					-0.505
$\sigma$		1.220	1.216	1.068	

#### Список использованных источников

1. Judd, B.R. Optical absorption intensities of rare-earth ions / B.R. Judd // Phys. Rev. – 1962. – Vol. 127, № 3. – P. 750-761.
2. Ofelt, G.S. Intensities of crystal spectra of rare-earth ions / G.S. Ofelt // J. Chem. Phys. – 1962. – Vol.37, №3. – P. 511-520.
3. Dunina, E.B. Influence of Excited Configurations on the Intensities of Electric\_Dipole Transitions of Rare\_Earth Ions / E. B. Dunina and A. A. Kornienko // Optics and Spectroscopy. – 2014. – Vol. 116, No. 5. – P. 706–711.
4. Dunina, E.B. Modified theory of f-f transition intensities and crystal field for systems with anomalously strong configuration interaction/ E.B. Dunina, A.A. Kornienko, L.A. Fomicheva// Cent. Eur. J. Phys.–2008. – Vol. 6, №3.–P. 407-414.
5. Study of optical absorption,visible emission and NIR-vis luminescence spectra of Tm<sup>3+</sup>/Yb<sup>3+</sup>, Ho<sup>3+</sup>/Yb<sup>3+</sup> and Tm<sup>3+</sup>/Ho<sup>3+</sup>/Yb<sup>3+</sup> doped tellurite glasses / M. Seshadri , L.C.Barbosa, C.M.B.Cordeiro, M.Radha, F.A.Sigoli, Y.C.Ratnakaram // J.Lumin. – 2015. – Vol. 166. – P. 8-16.

УДК 004.3

## МИКРОПРОЦЕССОРЫ В СЛОЖНОЙ ТЕХНИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Яхияев М.А., студ., Ни А.В., студ.**

Псковский государственный университет, г. Псков, Российская Федерация

**Реферат.** В статье рассмотрены микропроцессоры в сложной технике промышленного и бытового назначения. Микропроцессоры в промышленной и бытовой технике необходимы для ускорения их работоспособности, а также для экономии